

КАСТФИКС

РЕМОНТНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ФОРМ И СТЕРЖНЕЙ

КАСТФИКС-Л и **КАСТФИКС-З** — это готовые к применению жаростойкие ремонтные пасты, предназначенные для устранения дефектов поверхности песчаных форм и стержней перед заливкой металла. Применяются для заделки трещин, сколов, раковин, разрывов на формовочной поверхности. Обеспечивают ровное, плотное и термостойкое покрытие, предотвращающее пригар, газовые включения и дефекты отливки.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Название	Основа	Температура применения	Особенности
КастФикс-Л	Водная	от +10 °С до +35 °С	Экологичная, без запаха, быстро сохнет летом
КастФикс-З	На растворителе	от –10 °С до +20 °С	Устойчива к влажности, подходит для зимних цехов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением поверхность формы или стержня должна быть сухой и очищенной от пыли. Пасту наносят шпателем, равномерно заполняя повреждённую зону. Время высыхания зависит от толщины нанесения, температуры и влажности воздуха — от 30 минут до нескольких часов. Перед заливкой убедитесь, что паста полностью высохла. При необходимости можно подсушить при умеренном нагреве.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	КастФикс-Л	КастФикс-З
Удельный вес при 25 °С	~1.50 г/см ³	~1.55 г/см ³
Внешний вид	Светло-серая паста	Серо-коричневая паста
Основа	Вода	Органический растворитель
Консистенция	Тиксотропная	Тиксотропная
Сухой остаток	> 70%	> 80%
Огнеупорность	≥ 1450 °С	≥ 1450 °С
Упаковка	Пластиковое ведро	Пластиковое ведро

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ С МАТЕРИАЛОМ

При использовании продукта необходимо держать упаковку плотно закрытой во избежание попадания влаги и загрязнений

Срок хранения:

- до 6 месяцев при температуре 20 °С в оригинальной закрытой таре.
- Избегать длительного хранения при температурах ниже 0 °С (для КастФикс-Л) и выше 30 °С.
- Не подвергать воздействию прямого солнечного света и источников тепла.
- КастФикс-З допускает транспортировку и хранение при температуре до –10 °С в течение непродолжительного времени.

ООО «ПК ЛИТПРОМ»

Адрес: 196650, Санкт-Петербург г, Колпино г, Финляндская ул., дом № 31
ОГРН – 1107847218665 E-Mail: info@pklitprom.ru Сайт: <http://www.pklitprom.ru>